

BLENDA[®]-COAT

Art. 488 / 15 / 0223

Versiegelungslack WV-488



Eigenschaften

BLENDA[®]-COAT ist ein wasserverdünnbarer, transparenter und glänzender 1-Komponenten Versiegelungslack mit hoher Dauerelastizität. BLENDA[®]-COAT eignet sich für den Innen- und Aussenbereich und zeichnet sich aus durch eine hohe Wetterbeständigkeit, Glanzhaltung sowie Licht- und Vergilbungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiet

- Als Überzugslack für bunte Dispersions- und Kunstharzanstriche
- Als Überzugslack für mineralische Untergründe wie Buntsteinputze, Sichtmauerwerk, usw.
- Als glänzende Holzlackierung im Innenbereich

Vorbereitung

Die zu versiegelnden Flächen müssen gut angeschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.

Verarbeitung

Auf eine Mindesttemperatur von 8 °C sowie einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 75 % ist zu achten. Ein anschliessender Zwischenschliff mit Korn 180-220 sollte vorgenommen werden.

Systemaufbau

Als Überzugslack

1–2 x BLENDA[®]-COAT Versiegelungslack WV-488 farblos

Als Holzlackierung Innen

1 x BLENDA[®]-SIL Holz-Lack WV-490 farblos oder BLENDA[®]-COAT 20–30 % verdünnt

1–2 x BLENDA[®]-COAT Versiegelungslack WV-488 farblos

BLENDA[®]-COAT eignet sich nicht als Klarlackanstrich im Aussenbereich ohne entsprechende pigmentierte Grundierung.

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 45 Minuten
- ◆ Griffest nach zirka 2 Stunden
- ◆ Überarbeitbar nach zirka 6 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

BLENDA[®]-COAT ist gebrauchsfertig eingestellt. Bei Bedarf kann mit Wasser verdünnt werden. Spritzviskosität auf 22–28 Sekunden im DIN-4 Becher einstellen (je nach Spritzgerät und Düsendrüse).

Ausgiebigkeit

8–10 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation

Pinsel, Roller oder Spritzgerät.


Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.



Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Renovation	Problemlos durch anschleifen.
Lieferform	Verpackungen zu 5 Liter sowie zu 750ml.
Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -COAT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Thixotrop 400–500 mPa.s
Dichte	1,00 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	35 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte Acrylharzdispersion
Glanzgrad	Glanz
Farbtöne	Farblos
Registrierung	CPID 277063
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>