

BLENDA[®]-SIL

Art. 490 / 15 / 0223


Holz-Lack WV-490



Eigenschaften	BLENDA [®] -SIL ist ein schnelltrocknender, wasserverdünnbarer und geruchsarmer Holzlack auf Polyurethan-Acrylatharzbasis – für eine ökologische und zeitgemässe Anwendung. Es ergeben sich ausgezeichnete vergilbungsfreie, füllkräftige und abriebfeste Holzlackierungen für den Innenbereich. BLENDA [®] -SIL bringt das Holz durch eine dezente Betonung der Struktur und Maserierung in natürlicher heller Art zur Geltung.
Anwendungsgebiet	Für Lackierungen im Innenausbau, Täfelungen, Möbel, Holzwaren, usw.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie wachs- und harzfrei sein. Harzhaltige sowie exotische Hölzer müssen vorerst mit Aceton oder Reinigungs-Verdünner G2 gereinigt werden.
Verarbeitung	BLENDA [®] -SIL wird als Grund- und Decklack verwendet. Verarbeitung nicht unter 8 °C. Spritzviskosität 18–25 Sekunden im DIN-4 Becher. Ein Zwischenschliff mit Korn 220–280 ist vorzunehmen.
Systemaufbau	1–2 x BLENDA [®] -SIL Holz-Lack WV-490 farblos
Schichtdickenauftrag	60 µm mit vollem Anstrichaufbau
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten◆ Griffest und schleifbar nach zirka 1 Stunde◆ Überlackierbar nach zirka 2 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verdünnung	BLENDA [®] -SIL ist gebrauchsfertig eingestellt. Bei saugenden Untergründen BLENDA [®] -SIL mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.
Ausgiebigkeit	8–10 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Spritzgerät, Roller oder Pinsel. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Renovation	Problemlos durch anschleifen.
Lieferform	Verpackungen zu 25 und 5 Liter sowie zu 750ml und 375ml.
Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -SIL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.



Farben



Knuachel

High quality - Top finish

Viskosität	Dünflüssig
Dichte	1,03 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	37 ± 1 %
Bindemittelbasis	Acryl- und Polyurethanharzdispersion
Glanzgrad	Seidenglanz und seidenmatt
Farbtöne	Farblos
Registrierung	CPID 277342
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>