

BLENDA[®]-MET

Art. 573 / 12 / 0922

Bronze-Farbe



Eigenschaften

BLENDA[®]-MET ist eine wasserverdünnbare und dekorative Universal-Bronzefarbe auf Basis modifizierter und geruchsarmer Polyurethan-Acrylharzen. Dank dem Einsatz von reinen Metallbronzen sind die BLENDA[®]-MET Anstriche sehr gut licht- und wetterbeständig (nicht oxydierend). Die spezielle Bindemittelkombination ermöglicht ein schleierfreies Arbeiten und durch die Verwendung von echten Metallpigmenten werden abriebfeste und farbstabile Oberflächen im Aussen- und Innenbereich erzielt.

Anwendungsgebiet

Für moderne und effektvolle Lackierungen oder auch für dekorative Wischtechniken im Dekor-, Künstler- und Designbereich. BLENDA[®]-MET kann mit entsprechendem Anstrichaufbau auf fast allen Materialien im Aussen- und Innenbereich angewendet werden wie: Metall, Holz, Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, diversen Kunststoffen, Polystyrol, Papier, Karton, usw.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie rost- und fettfrei sein. Alte Anstriche anschleifen oder mit GEIGER SE-1 Anlauger anlaugen. Unbehandelte Untergründe gemäss Systemaufbau vorbereiten.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Systemaufbau

Mineralische Untergründe

BLENDA[®]-XIT Tiefengrund WV-224 oder DUROX Tiefengrund

1 x Voranstrich im ähnlichen Bronze-Farbtönen

2 x BLENDA[®]-MET Bronze-Farbe im gewünschten Farbtönen

Holzwerkstoffe

1 x Holzimprägniergrund mit BLENDA-XOL oder SILAXOL

1 x Voranstrich mit BLENDA[®]-LIT oder BRILALIT im ähnlichen Bronze-Farbtönen

2 x BLENDA[®]-MET Bronze-Farbe im gewünschten Farbtönen

Metall

1 x Rostschutzgrundierung mit BLENDA[®]-FER oder BRICAFER im ähnlichen Bronze-Farbtönen

2 x BLENDA[®]-MET Bronze-Farbe im gewünschten Farbtönen

Renovation auf intakten Altanstrichen

1 x Voranstrich mit BLENDA[®]-FIX oder BRILANOL im ähnlichen Bronze-Farbtönen

2 x BLENDA[®]-MET Bronze-Farbe im gewünschten Farbtönen

Bei exponierten Arbeiten im Aussenbereich sowie bei schmutzempfindlichen Anwendungen im Innenbereich empfehlen wir einen transparenten Schutzlack (BLENDA[®]-COAT, BLENDA[®]-TOP), welcher nach 24 Stunden ohne Zwischenschliff aufgetragen werden kann.

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 1 Stunde
- ◆ Griffest nach 2–3 Stunden
- ◆ Überstreichbar nach zirka 6 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)



Farben

Knuchel

High quality - Top finish

Verdünnung	BLENDA [®] -MET ist roll- und streichfertig eingestellt. Falls nötig, kann ganz wenig Wasser zugefügt werden.
Ausgiebigkeit	7–8 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinzel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinzel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Verpackungen zu 5 Kg sowie zu 750ml, 375ml und 125ml. Ebenso erhältlich in Aerosol-Dosen zu 400ml.
Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -MET ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Leicht thixotrop / 4500–5000 mPa.s
Dichte	Silber 1,18 ± 0,05 g/cm ³ Gold 1,24 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	Silber 49 ± 1 % Gold 50 ± 1 %
Bindemittelbasis	Stabilisiertes Reinacrylat und Polyurethanharzen
Pigmentbasis	Lichtechte, stabilisierte Metalllegierungen.
Glanzgrad	Seidenmatt
Farbtöne	51 Silber / 52 Neugold (Bleichgold) / 53 Kupfer / 55 Antikgold (Dukatengold)
Registrierung	CPID 277350
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.