

# Diotrol Golden Oil WPC-Oil

#70230

**Beschreibung** Diotrol Golden Oil WPC-Oil ist ein Holzöl und Pflegemittel für WPC, Resysta, Bambus, aber auch heimische und tropische Holzarten. Dieses Spezialöl wird eingesetzt, um abgenutzte oder verblasste WPC und Holzoberflächen in neuem Glanz erscheinen zu lassen. Wie oft es eingesetzt werden muss, ist abhängig davon, wie stark der Untergrund bewittert und genutzt wird. Daher empfiehlt sich eine periodische Anwendung des Öls, um die Oberflächenqualität zu erhalten. Diotrol Golden Oil WPC-Oil ist äusserst ergiebig und leicht zu verarbeiten.

Für die Herstellung von Diotrol Golden Oil WPC-Oil werden ausschliesslich Naturöle nachwachsender Rohstoffe und naturreine Wachse verwendet. Es ist frei von jeglichen Bioziden, enthält 0% VOC und ist kobaltfrei sikkativiert.

---

**Anwendungsbereich** Zur Auffrischung von Oberflächen aus WPC, Resysta, Bambus. Auch auf heimischen und tropischen Holzarten einsetzbar.

Bestens geeignet für Terrassen, Gartenmöbel, Sichtschutzwände, Zäune usw.

---

**Bindemittel & reaktive Agenzien** Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen und natürliche Wachse.

---

**Wirkstoffe & Biozide** Wirkstoff-frei, enthält keine Biozide

---

**Aussehen** Honig-hell

---

**Geruch** Arttypisch (pflanzliche Öle)

---

**Flammpunkt** >120°C

---

**Dichte** 0.938kg/l

---

**Gebinde** 500ml, 1L, 5L

---

**Lagerstabilität** Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebilde ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschliessen.

Sauerstoff und der hohe Ölgehalt können bei offenen oder angebrochenen Gebinden zu einer Hautbildung führen. Diese muss vor der Verwendung sorgfältig entfernt werden.

---

<b>Gebrauchs- anweisung</b>	<b>Voraussetzungen</b> Der Untergrund muss staubfrei sein.  <b>Vorgehen</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verschmutzte Oberflächen mit <i>Diotrol Golden Oil Allclean</i> reinigen.<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Falls nach der Reinigung noch vergraute Stellen auftreten, können diese mit <i>Diotrol Golden Oil Degrayer</i> behandelt werden.</li></ol></li><li>2. Nach der vollständigen Trocknung der Oberfläche, Diotrol Golden Oil WPC-Oil mit einem Tuch, Schwamm, oder einer Bürste gleichmässig verteilen.</li><li>3. Mit einem trockenen Tuch oder maschinell mit einem weissen Pad trockenreiben.</li></ol> <p>Nicht verarbeiten bei Aussentemperaturen unter 10°C oder über 30°C oder bei extremer Luftfeuchtigkeit von mehr als 70%. Vermeiden sie direkte Sonneneinstrahlung.</p> <p>Wir empfehlen, Diotrol Golden Oil WPC-Oil bei angesagten, längeren Schönwetterperioden (5-7 Tage) anzuwenden.</p>
<b>Verbrauch</b>	<b>Ca. 0.5-1L/100m<sup>2</sup>.</b> Je nach Zustand der Fläche.  Um eine klebrige Oberfläche oder Runzelbildung zu vermeiden, darf nur wenig Öl aufgetragen werden.
<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertig
<b>Trocknung 18 – 20°C (bei 75% rel. Luft- feuchtigkeit)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• staubtrocken und stapelbar nach Poliervorgang</li><li>• nach 3 bis 4 Tagen durchgetrocknet</li><li>• nach 5 bis 7 Tagen nutzbar</li></ul> <p>Diese Angaben sind stark abhängig von der Witterung und der Tageslichteinwirkung.</p>
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Unmittelbar nach Gebrauch Werkzeuge mit Terpentinersatz oder Universalverdünner reinigen.
<b>Sicherheits- hinweise</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
<b>Besondere Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Diese gut ausgebreitet an der Luft, oder in luftdicht abgeschlossenen Behältern, aufbewahren.</li><li>• Von Zündquellen fernhalten.</li><li>• Von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier fernhalten.</li></ul> <p><b>Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.</b></p>
<b>Bemerkungen</b>	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumahnen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche

---

---

Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

---

Juni 2023, sky