


Tiefengrund



Eigenschaften	DUROX Tiefengrund ist ein lösungsmittelhaltiger Imprägniergrund mit sehr guter Verfestigungswirkung. Er erhöht die Haftfestigkeit von Dispersionen und Putzen im Aussen- und Innenbereich. DUROX wirkt wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend, beugt Schimmel- und Ausblühungsgefahr vor und verlängert die Dauerhaftigkeit nachfolgender Anstriche.
Anwendungsgebiet	Zum Fixieren kreidender, sandender oder stark saugenden Untergründen wie Gips, Zement, Beton, Kalksandstein, Zementfaserplatten, Weichholzfaserplatte, usw. sowie zum Verfestigen von alten Kalk- und Blanc-Fixanstrichen und ausgetwitterten Dispersions- und Putzfassaden.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 5 °C.
Systemaufbau	<i>Stark saugender Untergrund</i> 1–2 x DUROX Tiefengrund unverdünnt <i>Schwach saugender Untergrund</i> 1 x DUROX Tiefengrund verdünnt mit bis zu 50 % Die Verdünnung muss der Saugfähigkeit des Untergrundes angepasst werden, damit kein glänzender Lackfilm entstehen kann.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Trocken nach 1–2 Stunden◆ Überstreichbar nach zirka 12 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verdünnung	Kunstharz-Verdünner oder Sangayol (Terpentinersatz). Auf unbehandelte Untergründe auch mit Universal-Verdünner möglich.
Ausgiebigkeit	8–12 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinzel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinzel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 25, 10 und 5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml.
Lagerfähigkeit	DUROX ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
Viskosität	Dünnflüssig / 350–400 mPa.s



Dichte	0,84 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	21 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte Acrylharze
Glanzgrad	Starker seidenglanz
Farbtöne	Farblos
Registrierung	CPID 279571
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>