

RUBATIX

Deckenmattfarbe WV-590

Eigenschaften

RUBATIX ist eine wasserverdünnbare, geruchsneutrale und isolierende Deckenmattfarbe für den Innenbereich. RUBATIX hat eine hohe Deckkraft, einen ausgezeichneten Verlauf und zeigt eine gute Fleckenisolierung gegen Wasser- und Rostflecken sowie Rauch- und Nikotinrückstände. Die tuchmatten Flächen bleiben atmungsaktiv, spannungsarm und vergilbungsfest. Durch die leicht thixotrope Einstellung ist RUBATIX tropf- und ansatzfrei zu verarbeiten.

Anwendungsgebiet

Als Decken- und Wandfarbe im Industrie- und Wohnungsbau. RUBATIX eignet sich auf Untergründen wie Gips, nicht mehr alkalisch reagierende mineralische Untergründe, Putzen, Holzwerkstoffe, usw.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Intakte Altanstriche können direkt überarbeitet werden. Eine vorherige Prüfung auf die Tragfähigkeit des Untergrundes ist jedoch unerlässlich.

Alte Blanc-Fix, Leimfarben-, Kalk- oder Weisselbfarbenanstriche sind herunterzuwaschen oder mit dem Lösungsmittelhaltigen THIXOMAT zu überstreichen.

Frisch applizierte Kunststoff-, Silikon- oder Mineralputze müssen vor dem Überstreichen gut durchgetrocknet sein, ansonsten Spannungsrisse auftreten können. Verarbeitung nicht unter 8 °C.

Anstrichaufbau

1-2 x RUBATIX Deckenmattfarbe WV-590 satt und gleichmässig auftragen.

Trocknung

- Staubtrocken nach zirka 1 Stunde
 - Handtrocken nach 3–4 Stunden
 - Überarbeitbar nach 8–12 Stunden
- (abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke)

Verdünnung

Verarbeitungsfertig. Beim Erstanstrich mit 5–10 % Wasser verdünnen. Zum Spritzen (je nach Gerätetyp) mit 0–10 %.

Ausgiebigkeit	6–8 m ² pro Kg und Anstrich
Applikation	Kurzhaarroller, Pinsel oder Spritzgerät (Airless).
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen. Eintrocknete Farbe lässt sich nur noch mit Lösungsmittel entfernen.
Renovation	Problemlos durch überrollen.
Lieferform	20 und 6 kg Gebinde.
Lagerfähigkeit	RUBATIX ist im gut verschlossenen Originalgebinde und unverdünnt mindestens 1 Jahr lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern.
Konsistenz	Stark thixotrop
Dichte	1,47 / 0,1 g/cm ³ (Mittelwert)
Festkörper	60 / 1 % (Mittelwert)
Bindemittelbasis	Pflanzliche Öle und Spezialöle.
Pigmentbasis	Titandioxid Rutil
Scheuerbeständigkeit	Klasse 1 nach DIN 13300
Glanzgrad	Tuchmatt
Farbtöne	Weiss
Klassifizierung	SZID 000'000 Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.