

RUBAPUR WQI

AQUA-PUR Seidenglanz-Lack

Eigenschaften

RUBAPUR WQI ist ein wasserverdünnbarer Polyurethan-Streichlack mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften wie Verlauf und Deckkraft, dank modernster PU-Technologie. Die lange Offenzeit und das gute Standvermögen ermöglichen ein ansatzfreies Arbeiten und ergeben perfekte Oberflächen. RUBAPUR WQI ist wirtschaftlich und ökologisch und die Lackierungen zeichnen sich aus durch sehr gute Hafteigenschaften, einer hohen Blockfestigkeit sowie einer absoluten Vergilbungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiet

RUBAPUR WQI AQUA-PUR Seidenglanz-Lack eignet sich für sämtliche Innenarbeiten auf Holzwerkstoffen wie Türen, Fenster, Schränke, Tafelungen, Verkleidungen, usw. sowie auf grundierten Metall- und Kunststoffuntergründen oder auch auf sämtlichen grundierten mineralischen Untergründen. Im Aussenbereich kann RUBAPUR ebenfalls auf witterungsgeschützten Oberflächen (z.B. Dachuntersichten) eingesetzt werden.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Alte Anstriche anschleifen oder mit GEIGER SE-1 Anlauger anlaugen.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit. RUBAPUR satt und unverdünnt mit Kunstborstenpinsel oder Roller auftragen.

Anstrichaufbau

Renovation auf intakten Altanstrichen

1 x RUBAFIX WPA Hydro-Fix Haftvorlack
1–2 RUBAPUR WQI AQUA-PUR Seidenglanz-Lack

Holzuntergrund roh

1 x RUBAXOL Holzimprägniergrund KW-90
1 x RUBAFIX WPA Hydro-Fix Haftvorlack
1–2 x RUBAPUR WQI AQUA-PUR Seidenglanz-Lack

Beton / Mauerwerk

1 x RUBAXIT WHA Tiefengrund
1–2 x RUBAPUR WQI AQUA-PUR Seidenglanz-Lack

Metall

1 x RUBAFER Rostschutzhaftgrund
1–2 x RUBAPUR WQI AQUA-PUR Seidenglanz-Lack

Trocknung	◆ Staubtrocken nach 20–40 Minuten ◆ Griffest nach 2–3 Stunden ◆ Überarbeitbar nach 4–6 Stunden ◆ Durchgetrocknet nach zirka 24 Stunden ◆ Blockfestigkeit nach zirka 2 Tagen (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	Wasser. Das Produkt hat eine Verarbeitungsfertige Konsistenz für Roll- und Streichapplikation.
Ausgiebigkeit	8–10 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinzel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Pinzel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung – siehe RUBA-LEITFADEN.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eingetrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Renovation	Problemlos durch überstreichen.
Lieferform	Gebinde zu 6 Kg.
Lagerfähigkeit	RUBAPUR WQI ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern.
Viskosität	Leicht thixotrop
Dichte	1,20 ± 0,1 g/cm ³
Festkörper	50 ± 1 % (weiss)
Bindemittelbasis	Modifizierte Acryl-Polyurethanharzcopolymerdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Glanzgrad	Seidenglanz
Farbtöne	Weiss und RAL 9010 weiss gebrochen.
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.